



Massivholz-Arbeitsplatten

Pflege-/Benutzungshinweise

Die Platten werden werkseitig feingeschliffen. Danach wird ein biologisch einwandfreies Wachsöl in die Fasern einmassiert. Die Endhärte des Wachsöls ist nach ca. 14 Tagen erreicht. Die Oberfläche ist damit lebensmittelecht und speichelfest. Eine regelmäßige Pflege, insbesondere im Nassbereich, garantiert Langlebigkeit und einwandfreies Aussehen der Naturholz-Arbeitsfläche. Hierzu sollte das Holz von Zeit zu Zeit mit Pflegeöl nachbehandelt werden. Oberflächenverletzungen können durch einfaches Abschleifen und einer Nachbehandlung mit Wachsöl beseitigt werden. Holz ist ein Naturwerkstoff. Er passt sich dem Feuchtigkeitsgehalt der Umgebung an und nimmt Feuchtigkeit auf. Daher sollte auf den Platten stehendes Wasser abgewischt werden, je eher, desto besser. Ränder und verfärbte Flecken können mit Schleifpapier und Pflegeöl entfernt werden. Die Platte bitte nicht mit einem nassen Tuch/-Schwammtuch abwischen. Hierdurch wird das aufgetragene Wachsöl aus dem Holz ausgewischt. Die Arbeitsplatte sollte immer mit einem trockenem Tuch abgewischt werden. Sollte die Oberfläche rau werden, können Sie die Platte mit feinem Schleifpapier (Körnung 400) schleifen und das Wachsöl einmassieren. Die Arbeitsplatte bekommt wieder ihre schöne, glatte Oberfläche.

